FORLANE
Produits de traitement du bois et du bâtiment

FORBOIS DECOR 2

LASURE DE FINITION LIQUIDE
Pour la protection des bois extérieurs et intérieurs
HYDROFUGE – INSECTICIDE – FONGICIDE
Qualité Professionnelle
CONFORME A LA DIRECTIVE BIOCIDE 98/8 CE

NATURE

FORBOIS DECOR 2 est une lasure liquide microporeuse en phase solvante Insecticide, Fongicide, Hydrofuge offrant une protection renforcée aux U.V.

AVANTAGES

- Non filmogène : laisse le bois respirer en s'opposant au passage de l'eau grâce à ses résines hydrofuges.
- Possède une excellente résistance aux intempéries et conditions extérieures extrêmes (bord de mer, montagne, etc...)
- **FORBOIS DECOR 2** décore, nourrit et protège le bois.
- Action préventive : La dosologie étudiée en insecticide et fongicide permet d'offrir une bonne protection face aux insectes et champignons.
- Pigments anti-uv : Excellente résistance à la lumière ➔Durée de vie améliorée.

CARACTERISTIQUES

CLASSIFICATION AFNOR :	Famille I classe 4a
RESINE :	Alkyde uréthane
VISCOSITE :	Liquide
DENSITE :	0.9
POINT ECLAIR :	> 45°C
EXTRAIT SEC :	36 +/- 2 %
INSECTICIDE:	Cyperméthrine
FONGICIDE	Isothiazolone
POUVOIR COUVRANT :	Bois raboté : 10 à 14 m²/L
	Bois non raboté : 6 à 9 m²/L
SECHAGE A 20° C – HR 65 %:	HORS POUSSIERE : 2 à 3 H à 65 % HR
	SEC : 8 H
	RECOUVRABLE : 24 H
ASPECT selon porosité du support :	1ère couche : Mate
	2ème couche : Satinée
	3ème couche : semi-brillante
TEINTES :	Chêne clair – Chêne moyen – Chêne foncé (du nuancier **FORLADECOR THIXO 2**)
DILUTION :	Uniquement en 1ère couche de 20 à 25 % de **DILUPRO**.
APPLICATION :	5 à 30°C
TAUX DE COV :	Max 500 G / L

DESTINATION

Bois verticaux en intérieur et extérieur :
Charpentes, bardages, lambris, menuiseries, huisseries, volets, portails, etc…

MODE D'EMPLOI

❑ PREPARATION DES BOIS

Bois neufs :	Dépoussiérage, ponçage si nécessaire. (maxi grain 120)
Bois anciens :	Ces bois doivent être exempts de graisse, de cire, d'encaustique, de résine. Le support doit être propre et sec.
Bois lasurés :	Lessivage à l'eau additionnée de 10 % de **PLURILANE** ou nettoyage avec **EXOFOR**, ou égrenage avec **BRITE RITE** grain fin (GRIS).
Bois exotiques :	Ces bois ressuient des résines anti-siccatives, a- Dégraissage obligatoire avec **EXOFOR** et première couche diluée avec 20 à 25 % de **DILUPRO** ou b- Impression avec **ISOTHANE** puis 1ère couche diluée à 20 % de **DILUPRO**. Pour l'IROKO, il est conseillé d'utiliser **EXOLANE** en impression avant l'application de la 1ère couche (cf. Fiche technique)
Bois résineux et feuillus :	1ère couche diluée à 20 à 25 % de **DILUPRO**. Pour le chêne et le châtaignier, il est conseillé d'utiliser **ISOTHANE** en impression avant la 1ère couche. Il en est de même pour toutes les parties horizontales des menuiseries extérieures (rampe d'escalier…)

❑ APPLICATIONS

- Sur support sain, propre et sec (dégraisser si besoin est) (HR < 20 %) – DTU 59-1
- Bien agiter avant et pendant l'application
- En 3 couches en extérieur
- **NB** : **A la brosse**, au rouleau : 1ère couche diluée à 20 à 25 %, 2ème et 3ème couche pure
  Au pistolet : Ajuster viscosité avec **DILUPRO**

Ne pas travailler de grandes surfaces en plein soleil

ENTRETIEN : Appliquer une couche de rappel tous les 2 ou 3 ans selon l'exposition après dépoussiérage et nettoyage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : INFLAMMABLE

- ❑ Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
- ❑ Ne pas fumer.
- ❑ En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- ❑ En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- ❑ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

STOCKAGE : A l'écart de toute source de chaleur.

REMARQUE : Le bois après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine fermé, après utilisation, bien refermer le bidon métallique

FDS : sur demande
JANVIER 2009

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Il ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE
☎ 04.73.69.41.89 🖷 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr